

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	РРТ 51
ОПИСАНИЕ	Полиуретановый грунт (изолятор)
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 55 50%
РАЗБАВИТЕЛЬ	OU 15 50% (быстросохнущий) по весу
ПРИМЕНЕНИЕ:	DIL.POL.UNIV 1A

Используют в качестве первого слоя на плоских панелях и полках, дверях, деталях мебели, рамах, МДФ, особенно подходит для покрытия пантографированных поверхностей. Только для внутренней отделки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тиксотропный, обладает хорошей растекаемостью, хорошей смачиваемостью грунт с отличной шлифуемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1.230 ± 10 г/л

СУХОЙ ОСТАТОК 1^{ый} компонент 62.5 % ± 2

(с OU 55) 50.5% ± 2

(с OU 15) 49.5% ± 2

ВЯЗКОСТЬ Часть А 40" ÷ 45" (CF8)
А + В 22" ± 2" (CF4) с OU 55

ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем почти 3 часа с OU 55

СУШКА при комнатной температуре:

От пыли 15-20 мин.

На отлип 35-40 мин.

На глубину 10-12 часов.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ

Без шлифовки

минимум 40 мин. /max. 2 ч.

Шлифование

5-6 ч.

Нанесение отделочного слоя

минимум 8 ч.

НАНЕСЕНИЕ:	РАСПЫЛЕНИЕ AIRMIX	РАСПЫЛЕНИЕ AIRLESS	ЛАКОНАЛИВ
1ый слой г /м2	120-150	120-150	120-150
РАЗБАВЛЕНИЕ:	15-25%	10-20%	5-10%



Лакокрасочные материалы

(Италия)