

АТМО LUX

ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

Для наружных работ, защищает изделия из древесины и древесных материалов от осадков, не выгорает на солнце

Назначение:

- защита древесины и изделий из древесных материалов (любых горизонтальных и вертикальных поверхностей, в т.ч. деревянных элементов всех видов морских и речных судов выше ватерлинии):
 - от механических и атмосферных воздействий
 - от УФ-излучения
- декоративная отделка древесины

Область применения:

- Применяется снаружи и внутри помещений по вертикальным и горизонтальным поверхностям:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) деревянным поверхностям
 - по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и др.)

Свойства:

- отличается высокой атмосферостойкостью покрытия даже в условиях морского климата
- образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
 - к статическому воздействию морской воды (не менее 48 часов)
 - к действию слабых кислот, масел, бытовой химии
 - к появлению трещин и царапин
 - к истиранию и абразивному износу
- содержит антисептик, обеспечивает надежную защиту от биопоражений
- защищает от солнечного излучения и выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы
- подчеркивает природный рисунок древесины
- легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины

Рекомендации по применению:

При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, зашкурить) древесину от старых покрытий, загрязнений, плесени, инородных включений и обеспылить. Перед нанесением

поверхность загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10-20%. Последующие слои наносить неразбавленным лаком с обязательной промежуточной шлифовкой.

Для придания древесине желаемого оттенка, допускается в качестве грунтовочного слоя использовать морилки нужного цвета.

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ кистью, валиком или распылителем.

Технические данные:

Состав	модифицированная алкидно-уретановая смола, специализированные добавки антисептические, биоцидные и другие
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не более 10% от общей массы
Разбавитель	уайт-спирит
Температура применения	от $+5^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха менее 70%
Допустимая влажность древесины	до 15%
Количество слоев	2-4
Расход в 1 слой	для грунтования: 1л разбавленного лака на 15-20 m^2 для финишного покрытия: 1л на 10-15 m^2
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$)	на отлип - 4 часа; межслойная сушка – 12 часов; полное высыхание – 7 суток
Блеск покрытия (под углом 60°)	- глянцевый: 90-95% - полуматовый: до 35%
Цвет	бесцветный, прозрачный
Плотность, г/см^3	0,90 \pm 0,05
Срок службы покрытия в условиях атмосферы	не < 8 лет*
Срок службы покрытия внутри помещений	не < 15 лет*
Очистка инструмента	уайт-спирит
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до $+40^{\circ}\text{C}$ - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	2,5 л., 10 л.

* срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации