

HOME INSIDE plus

ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

Для внутренних работ, обладает повышенной прочностью и истираемостью

Назначение:

- защита древесины и древесных материалов (горизонтальных и вертикальных поверхностей) от механических воздействий и влаги .
- декоративная отделка древесины

Область применения:

Внутри помещений, в т. ч. неотапливаемых, по горизонтальным и вертикальным поверхностям:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) деревянным основаниям (половая доска, паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель и др.)
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и др.)

Разрешен к применению в детских, дошкольных, общеобразовательных, спортивных помещениях.

Свойства:

- образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
 - к статическому воздействию воды (не менее 48 часов)
 - к действию слабых кислот, масел, бытовой химии
 - к появлению трещин и царапин
 - к истиранию и абразивному износу
- легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
- подчеркивает природный рисунок древесины
- класс пожарной опасности материала КМ2

Рекомендации по применению:

При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, ее следует предварительно очистить (отшлифовать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, грибковых повреждений, инородных включений и обеспылить.

Перед нанесением, поверхность загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10-20%.

Последующие слои наносить неразбавленным лаком с обязательной промежуточной шлифовкой.

Для придания древесине желаемого оттенка, допускается в качестве грунтовочного слоя использовать морилки, спиртовые или любые другие концентраты для придания нужного оттенка. После сушки, возможно нанесение финишного слоя лака.

Перед применением лак следует перемешать.

Наносить на сухую древесину (влажностью не более 12%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ кистью, валиком или распылителем.

Технические данные:

Состав	модифицированная алкидно-уретановая смола, специальные добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	уайт-спирит
Температура применения	от $+5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 70%
Допустимая влажность древесины	до 12%
Количество слоев	2-3
Расход для 1 слоя	для грунтования: 1л разбавленного лака 15-20м ² для финишного покрытия: 1л на 10-15м ²
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$)	«на отлип» – 4 часа межслойная сушка – 5 часов Окончательная сушка – 4 суток
Блеск покрытия (под углом 60°)	- гляцевый: 85-95% - полуматовый: 25-35%
Цвет	бесцветный
Плотность, г/см ³	0,90±0,05
Прочность покрытия к истиранию, г/м ²	- гляцевый: 40г/м ² - полуматовый: 35 г/м ²
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды	не менее 48 часов
Срок службы покрытия (внутри помещений)	не < 15 лет*
Очистка инструмента	уайт-спирит
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до $+40^{\circ}\text{C}$ - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	2,5 л.; 10 л.

* срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации